

产品质量国家监督抽查结果通知书

编号: 01010010813143102

安徽宏林仪表线缆有限公司

根据 2021 年产品质量国家监督抽查工作部署, 对你单位生产 (销售) 的产品进行了抽查检验, 检验结果为 (☒合格; ☐不合格), 检验报告附后。该产品详细信息如下:

产品名称: 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 规格型号: VV 2*2.5 0.6/1KV (VV-0.6/1 2*2.5)

受检单位: 安徽宏林仪表线缆有限公司

生产单位: 安徽宏林仪表线缆有限公司

电子商务平台: /

如对抽查结果有异议, 请在收到本通知书 15 日内向我单位提出书面异议并提交相关材料, 异议材料应事实清楚、诉求明确, 并提供有效联系方式。逾期未提出书面异议的, 视为认可抽查结果。

异议受理联系电话: 010-83435767, 010-83435762

传真: 010-83435761, 010-83435752

异议材料寄送地址: 北京市海淀区知春路 4 号, 100191, 产品质量国家监督抽查异议处理负责人收。



抄送: _____



№:AC0101262-2021



211520110775



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1177

检 验 报 告

TEST REPORT

产品名称: 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

受检单位: 安徽宏林仪表线缆有限公司

生产单位: 安徽宏林仪表线缆有限公司

委托单位: 国家市场监督管理总局

检验类别: 国家监督抽查



山东省产品质量检验研究院

Shandong Institute for Product Quality Inspection

山东省产品质量检验研究院

检 验 报 告

共3页 第1页

产品名称	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆			规格型号	VV 2*2.5 0.6/1KV (VV-0.6/1 2×2.5)	
生产日期/批号	2021.7/-			商标	-	
受检单位名称/地址/联系电话	安徽宏林仪表线缆有限公司 安徽省滁州市天长市铜城经济工业园区163号/13956325139					
生产单位名称/地址/联系电话	安徽宏林仪表线缆有限公司 安徽省滁州市天长市铜城经济工业园区163号/13956325139					
任务来源	国家市场监督管理总局					
抽样机构	福建省产品质量检验研究院			检验日期	2021-08-22~2021-09-13	
抽样日期	2021-08-13	样品数量	检样: 20米 备样: 20米	样品到达日期	2021-08-21	
样品等级	合格品	抽样单编号	01010010813143102	封样状态	封条完好, 符合检验要求	
检验依据	GB/T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆					
判定依据	电线电缆产品质量国家监督抽查实施细则(2021版)					
检验结论	经抽样检验, 所检项目符合GB/T 12706.1-2020标准, 依据电线电缆产品质量国家监督抽查实施细则(2021版), 判定为未发现不合格。 (检验报告专用章) 签发日期: 2021-10-05 检验报告专用章 3701127504809					
备注	1、本报告含封面及封三, 符号“——”表示该项无内容。					

批准:

丛林

审核:

高静

主检:

赵丽玲

山东省产品质量检验研究院

检 验 报 告 (续页)

共3页 第2页

试样型号和规格			VV 2*2.5 0.6/1KV (VV-0.6/1 2×2.5)			
序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项判定
1	受检绝缘线芯标识		——	——	红色 蓝色	—
2	绝缘平均厚度		mm	最小0.8	0.8 0.8	合格
3	绝缘最薄处厚度		mm	最小0.62	0.75 0.76	合格
4	护套平均厚度		mm	——	1.9	—
5	护套最薄处厚度		mm	不小于1.24	1.80	合格
6	导体电阻（20℃）		Ω /km	最大7.41	7.02 6.97	合格
7	绝缘老化前抗张强度		N/mm ²	最小12.5	16.6 17.4	合格
8	绝缘老化前断裂伸长率		%	最小150	180 205	合格
9	绝缘老化后抗张强度 （100℃，168h）		N/mm ²	最小12.5	17.4 17.0	合格
10	绝缘老化前后抗张强度变化率 （100℃，168h）		%	最大±25	+5 -2	合格
11	绝缘老化后断裂伸长率 （100℃，168h）		%	最小150	210 210	合格
12	绝缘老化前后断裂伸长率变化率 （100℃，168h）		%	最大±25	+17 +2	合格
13	护套老化前抗张强度		N/mm ²	最小12.5	17.0	合格
14	护套老化前断裂伸长率		%	最小150	275	合格
15	护套老化后抗张强度 （100℃，168h）		N/mm ²	最小12.5	15.7	合格
16	护套老化前后抗张强度变化率 （100℃，168h）		%	最大±25	-8	合格
17	护套老化后断裂伸长率 （100℃，168h）		%	最小150	245	合格
18	护套老化前后断裂伸长率变化率 （100℃，168h）		%	最大±25	-11	合格
19	单根垂直燃烧试验	上支架下缘与炭化部分起点间距离	mm	大于50	373	合格
		燃烧向下延伸至上支架下缘距离	mm	不大于540	488	
		燃烧滴落物或微粒	——	滤纸不被点燃	通过	
备注	——					

山东省产品质量检验研究院

检 验 报 告 (续页)

共3页 第3页

样品信息描述及说明

检验前对被检样品的确认

1. 样品完好 ☒是 ☐否
2. 封条完好 ☒是 ☐否
3. 样品表面印字与抽样单一致 ☒是 ☐否
4. 样品表面不存在明显磕碰、划伤等影响检验的缺陷 ☒是 ☐否

样品标称信息(合格证信息)

生产单位名称: 安徽宏林仪表线缆有限公司

产品(样品)名称: 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

产品型号规格: VV 2*2.5 0.6/1KV (VV-0.6/1 2*2.5)

生产日期/批号: 2021.7/-

执行标准: GB/T12706.1-2020

样品数量: 20 米

样品描述

样品表面印字: (皖) XK06-001-00268 安徽宏林仪表线缆有限公司 VV 2*2.5mm²
0.6/1KV 0585m

样品照片(外观、铭牌、检验相关的标识):



以下空白

声 明

- 1、报告无“检验报告专用章”及无主检、审核、批准人签字无效。
- 2、报告涂改无效。
- 3、除全文复制外，未经本机构批准不得部分复制报告。
- 4、送样检验，检验结果仅对来样负责。
- 5、送样检验样品及相关信息，均由委托单位提供，本机构不对其真实性及完整性负责。
- 6、如对本报告有异议，对于食品检验，请于收到报告之日起7个工作日内提出；对于其它产品检验，请于收到报告之日起15日内提出。逾期不予受理。

STATEMENT

- 1、The report is invalid without the stamp for test report or signatures of persons who conduct test, audit and approval.
- 2、The report is invalid if being altered by hand.
- 3、Except for full-text copy, reports may not be partially reproduced without laboratory approval.
- 4、The report of sample-delivery test is valid only for the samples delivered by the clients.
- 5、Samples sent for inspection and related information are provided by the entrusted unit, and this agency is not responsible for its authenticity and integrity.
- 6、If there is any objection concerning the report, for food products testing, please submit it within 7 days upon reception of the report; for other products testing, please submit it within 15 days upon reception of the report. The overdue request will not be accepted.

地址：山东省济南市经十东路31000号、山东省济南市山大北路81号、山东省章丘市世纪大道16288号、山东省泰安市迎春路35号、山东省济南市市中区南辛庄西路276号、聊城市茌平区茌东大道1号

邮编：250102、250100、250200、271000、250022、252125

电话：（0531）88118799、88118761、89701857、（0538）8222026、（0531）82343170、（0635）4571607

传真：（0531）88118790、89701857、（0538）8222026/8226159、（0531）82343171、（0635）4571607

Http: //www. sdqi. com. cn

E-mail: scb_szyj@12365. sd. cn